



**PROTECTIVE
&
MARINE
COATINGS**

Перегляд 02/2021, Версія 1 – REF: FTPR

FasTop Multi Primer

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКТУ



ОПИС ПРОДУКТУ

FasTop Multi Primer - це поліуретан-цементна ґрунтовка на водній основі, розроблена для використання зі покриттями FasTop та системами, що самовирівнюються. Матеріал має зручну у користуванні універсальну рецептуру та забезпечує добре зчеплення та властивості, якими відомі матеріали FasTop. Його можна наносити валиком, пензлем або ракелем, залежно від вимог.

ПЕРЕВАГИ

- Легке нанесення
- Відмінна адгезія
- Гігієнічність
- Універсальність

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

- Ґрунтовка та просочення для бетону
- Як основа для покриття FasTop та систем, що самовирівнюються

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Сухий залишок	~100%
Леткі речовини (VOC):	26 г/л (повного об'єму суміші)
Колір:	Натуральний
Покриття:	Матове
Точка займання:	N/A
Розмір пакування:	6.54 кг
Вага пакування:	2.32 кг основа, 1.11 кг затверджувач, 3.11 наповнювач (6.54 кг)
Пропорція змішування:	Відповідно до вказаної вище ваги пакування
Змішана щільність:	Приблизно 1.4 г/см ³
Термін придатності:	36 міс (основа), 12 міс (затверджувач) та 6 міс (наповнювач)
Умови зберігання:	Захищати від прямих сонячних променів. Зберігати у сухому місці за температури 15°C – 30°C Наповнювач має зберігатися у сухому місці для уникнення зволоження, оскільки це матиме згубний вплив на продукт.

Застосування за 20°C

Інтервал між повторним нанесенням:	6 год
Легке навантаження:	12-16 год
Повне навантаження:	48 год
Повна хімічна обробка	5-7 днів

Термін нанесення суміші:
15 хв від моменту змішування

Зверніть увагу: Вся суміш має бути використана впродовж терміну нанесення суміші, а якщо суміш залишилася у контейнері після змішування та не використана, вона може вивільняти небезпечні гази через екзотермічну реакцію (саморозігрів).

Витрата матеріалу: 6.54 кг на 23 м² @ 200 мкм (теоретичний)

Витрата розрахована для щільної та рівної поверхні та може відрізнятися (збільшуватися) через велику нерівність/текстурованість поверхні та інших умов.

Товщина системи: 150 – 200 мкм (рекомендована)

Запропонований діапазон товщини розраховано на основі об'єму сухого залишку, як загальна рекомендація щодо зазначеного стану, і для кожного застосування може змінюватися.

Рекомендовані методи нанесення:
валиком, пензлем або ракелем



FasTop Multi Primer

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові бетонні підлоги: Новий бетон повинен бути чистим, міцним, сухим, повністю затверділим, а поверхневий шар видаляється за допомогою дробостуминної обробки, шліфування або фрезерування, необхідна мінімальна міцність 25N / мм².

Існуючі бетонні підлоги: видаліть всю бруд, масло, жир, стару фарбу або будь-які інші поверхневі забруднення за допомогою дробостуминної обробки, шліфування або фрезерування. Жири, масла та інші забруднення необхідно видаляти механічним шляхом та миючим миючими засобом, переконавшись, що всі залишки миючого засобу миються та видаляються промиванням чистою водою. Місцеві ремонти повинні проводитись за допомогою **FasTop BU**.

Підлоги з існуючим покриттям: Усі попередні покриття та залишки фарби для підлоги повинні бути видалені механічною підготовкою, як описано у вищевказаному розділі, та ґрунтовані, як зазначено вище. Якщо старе покриття неможливо видалити, проконсультуйтеся з локальним представником Sherwin Williams, щоб отримати поради щодо підбору покриття для покращення міжшарової адгезії та його сумісності, оскільки це може бути не сумісно з існуючим покриттям для підлоги. Якщо **FasTop Multi Primer** застосовується поверх кладки / бетонних поверхонь, слід подбати про те, щоб підготовка поверхні була ретельною, але не викривляла поверхню.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ	ЗМІШУВАННЯ
<p>FasTop Multi Primer має наноситися на поверхні температурою 5-20 °C за відносної вологості 40% - 90% RH, за мінімальної температури повітря 8 °C та відсутності конденсату. Не нагрівайте попередньо продукт, оскільки термін нанесення буде суттєво зменшуватися, якщо продукт буде теплим.</p> <p>Примітка: Час висихання збільшується за низьких температур.</p>	<p>Всипте упаковку основи FasTop Multi Base Part A до відра для замішування чи до міксеру, потім поступово додавайте наповнювач FasTop T150 Aggregate під час замішування до досягнення однорідності без комок. Якщо для замішування використовувався окреме відро, всипте суміш у міксер. Додайте найменший пакунок із затверджувачем FasTop Multi Hardener Part B та замішуйте протягом 1 хвилини, поки суміш не стане однорідною.</p> <p>FasTop Multi Primer необхідно наносити одразу після перемішування на попередньо підготовлені ділянки.</p>
НАНЕСЕННЯ	ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
<p>FasTop Multi Primer має наноситися одразу після замішування. Затримка може призвести до змін поверхні, кольору або проблем із нанесенням.</p> <p>Наносьте FasTop Multi Primer валиком із середнім ворсом, пензлем або ракелем. Розподіліть ґрунтовку добре по поверхні, переконавшись, що вона повністю змочена, а потім розкатайте, щоб покриття було рівномірним без калюж. Для перекриття сухих місць та найкращого захисту поверхні може знадобитися нанесення другого шару. Ґрунтовку слід нанести також всередині анкерних швів, вирізаних для монтажу покриття FasTop, уникаючи при цьому наповнення (залиття) швів смолою.</p>	<p>Технічна інформація: наступні дані одержані з лабораторних тестів і нашого досвіду роботи з продуктом.</p> <p>Категорія покриття FerFA категорія 2</p> <p>Дивіться рекомендації Sherwin-Williams для підбору правильної системи покриття підлоги.</p>
ГАРАНТІЇ	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
<p>Будь-яка особа чи компанія, що використовує продукт, без попереднього уточнення про придатність товару за цільовим призначенням, робить це на власний ризик, і Sherwin-Williams не несе відповідальності за продуктивність продукту, або за будь-яку втрату чи шкоду, що виникає внаслідок такого використання.</p> <p>Інформація, надана в цьому аркуші, може періодично змінюватися з огляду на досвід та нормальну розробку продукту, і перед використанням клієнтам рекомендується звернутися до компанії Sherwin-Williams, цитуючи версію документу, щоб переконатися, що у них є остання версія.</p>	<p>Інформація та рекомендації, викладені в цьому Листі даних про продукт, ґрунтуються на випробуваннях, проведених компанією Sherwin-Williams або від її імені. Така інформація та рекомендації, викладені в цьому документі, можуть змінюватися і стосуються товару, запропонованого на момент публікації. Зверніться до представника компанії Sherwin-Williams, щоб отримати останню інформацію про інформацію про продукт та Бюлетень використання.</p>

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Для отримання інформації про безпечне зберігання, поводження з ним та застосування цього продукту зверніться до інформаційного листа з питань безпеки та безпеки продукту.

www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA

Цей лист технічної інформації підпадає під застереження, які можна знайти на веб-сайті <http://protectiveemea.sherwin-williams.com/Home/Disclaimer>